

ANTIGRAFFITI MS 601

Graffitienschutz MS 601

Nátěr pro preventivní ochranu před graffiti pro savé minerální povrchy.

POPIS:

ANTIGRAFFITI MS 601 je emulze obsahující silikonový a organický polymer pro preventivní ochranu před graffiti pracující na principu obětované vrstvy – ochranný nátěr se odstraní spolu s graffiti a je nutné jej v místě čištění obnovit.

Díky silikonové složce je produkt hydrofobní i oleofobní. Je účinný proti všem typům graffiti a proti výlepu plakátů. Jednosložkový nátěr bez rozpouštědel na bázi speciálních vosků a tvrdých parafinů vytváří na povrchu slabě viditelný hedvábně lesklý film.

OBLASTI POUŽITÍ:

ANTIGRAFFITI MS 601 je určen pro savé minerální stavební materiály jako je beton, cihla, vápenopísková cihla, přírodní a umělý kámen, minerální omítky atd. Použití ANTIGRAFFITI MS 601 na velmi hrubých a drsných površích je možné pouze po důkladném vyzkoušení.

V závislosti na savosti povrchu může nastat zvýraznění barvy a odstínu podkladu.

Životnost ANTIGRAFFITI MS 601 je nejméně 5 let. Pokud však dojde k viditelným změnám dříve (vlivem životního prostředí atd.), je vhodné ochranu obnovit.

VLASTNOSTI:

Složení: vosky, emulze

Hodnota pH: 6

Vzhled:

Hustota při +20°C ca. 1,0 g/cm³

Viskozita: 200 mm²s⁻¹

Bod vzplanutí: více než 100 °C

BALENÍ:

Plastový kanistr 1l, 5l, 10l a 30l

NÁŘADÍ:

Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou.

SPOTŘEBA:

Cca 300g/m² ve třech vrstvách.

Pro stanovení přesné spotřeby doporučujeme provést zkoušku na konkrétním povrchu!

SKLADOVÁNÍ:

6 měsíců v originálním obalu při teplotě 0 °C - +30 °C. Překročení této doby neznamená, že výrobek již nelze použít. Před aplikací je však vhodné provést zkoušku účinnosti.

Chraňte před mrazem a slunečním zářením.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD:

ANTIGRAFFITI MS 601 lze aplikovat na savé povrchy.

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený prachu a nečistot.

NÁVOD K POUŽITÍ:

ANTIGRAFFITI MS 601 je produkt připravený k přímému použití.

ANTIGRAFFITI MS 601 nanášíte na povrch stavebního materiálu nejméně dvakrát, lépe třikrát s krátkou přestávkou pro zaschnutí mezi jednotlivými aplikacemi.

Nanesené množství závisí zejména na savosti a hrubosti povrchu.

Čím je povrch savější, tím více produktu musí být aplikováno, aby bylo možné později graffiti zcela odstranit.

U vysoce savých podkladů se doporučuje před nanesením ANTIGRAFFITI MS 601 provést snížení nasákavosti hydrofobním roztokem SMK 131.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI:

Horkou tlakovou vodou (120°C, 90 bar) bez použití odstraňovačů graffiti. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti ochrany je třeba po vyschnutí povrchu nátěr ANTIGRAFFITI MS 601 znovu obnovit.

HYGIENA A BEZPEČNOST

Používejte predepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice.

Při práci nejzte, nepijte ani nekuřte.

Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR: **BIOTEC a. s.**, Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí: Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo