

PROTECTOR F18

Fleckschutz F 18

Paropropustná oleofobní impregnace na bázi siloxanu pro podlahy z přírodních a umělých kamenů. Nemění vzhled ošetřených povrchů.

POPIS:

Na rozdíl od impregnace PROTECTOR F15 nemění PROTECTOR F18 vzhled, ani odstín ošetřeného povrchu.

PROTECTOR F18 je směs silan / siloxanu v rozpouštědlové fázi pro hydrofobní a oleofobní úpravu (odpuzující vodu a olej), minerální stavebních materiálů. Na rozdíl od dříve známých pouze hydrofobních impregnacích prostředků chrání PROTECTOR F18 i před znečištěním mastnotou a oleji, barvou, žvýkačkami a chrání povrchy před vznikem šmouh od gumových podrážek obuvi. Z ošetřeného povrchu lze výše uvedené nečistoty snadno odstranit.

Paropropustnost ošetřených stavebních materiálů zůstává nezměněna, difúze vodních par tedy není ovlivněna.

OBLASTI POUŽITÍ:

Všechny savé povrchy odolné vůči rozpouštědlům. Ošetření přírodních a umělých kamenných podlah i neglazovaných keramických dlaždic a obkladů. Na parapetech, pracovních deskách a stolech zabraňuje vzniku skvrn.

VLASTNOSTI:

Složení: Alkyl silikonová pryskyřice s alkoxylovými skupinami a pomocnými látkami v isoparafinech Hořlavá kapalina!

BALENÍ:

Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami nad +30°C.

Skladovatelnost nejméně 12 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikací provést zkoušku účinnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý, suchý a savý.

PROTECTOR F18 naneste štětcem nebo stříkáním do nasycení povrchu. Optimální vlastnosti produktu jsou dosaženy po 24 hodinách.

Vzhledem k tomu, že stavební materiály mají širokou škálu fyzikálních vlastností, například hustotu, nasákovost, alkalitu, je třeba provést předběžnou zkoušku aplikace PROTECTOR F18 pro stanovení spotřeby.

Znečištění by mělo být z povrchů ošetřených F18 odstraněno co nejdříve!

Při použití rozpouštědel pro čištění je nutné v místě čištění aplikaci PROTECTOR F18 obnovit, při běžném čištění zůstává ochrana zachována a není nutné ji obnovovat.

Při nanášení PROTECTOR F18 musí být učiněna opatření proti vzniku elektrostatického náboje.

Po silicifikaci produktu, jsou u starších povrchů (např. betonu) obnoveny původní vlastnosti.

SPOTŘEBA:

V závislosti na savosti povrchu 300 až 800 g / m². Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

HYGIENA A BEZPEČNOST:

Přípravek je klasifikován jako hořlavý a nebezpečný při vdechnutí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejoový štit). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu Made in Germany



Výhradní zastoupení v ČR a SR : BIOTEC a. s., Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo