

### Silan/siloxanová impregnace ve formě krému.

#### POPIS:

WRC 82 je krémová impregnační látka neobsahující rozpouštědla na bázi silanů. Nabízí komplexní a trvalou ochranu minerálních stavebních materiálů, zdíva a fasád proti průniku vody.

Kromě toho WRC 82 chrání zdivo před solnými výkvěty, poškozením znečišťujícími látkami rozpustnými ve vodě, poškozením mrazem, před usazováním mastných a olejových nečistot a před výskytem mikroorganismů (řas a plísní).

Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, zejména propustnost pro vodní páru (hodnota SD), nejsou změněny a není změněn ani vzhled ošetřeného povrchu. WRC 82 není tekutina, ale vysoce viskózní krém s následujícími vlastnostmi:

- aplikace bez odkapávání, a tedy bezproblémová práce „nad hlavou“, bezetrátová aplikace
- bez rozpouštědel
- vysoká koncentrace účinné látky
- alkalicky stabilní (beton)
- nemění vzhled ani odstín ošetřeného povrchu
- netvoří film
- protiskluzový
- extrémně vysoká hloubka průniku díky dlouhé době setrvání krému na povrchu stavebního materiálu
- vysoce hydrofobní

#### OBLASTI POUŽITÍ:

WRC 82 je vhodný pro všechny minerální a alkalické materiály, jako například:

- Malty • Omítka • Porobeton • Beton • Prefabrikované betonové prvky • Vápenopískové cihly • Přírodní kameny • Cihly
- Ideální pro sanaci betonu

#### VLASTNOSTI:

**Vzhled:** bílý pastovitý krém

**Složení:** vysoce viskózní silanový krém

**Hustota:** 0,8 g/cm<sup>3</sup>

#### BALENÍ:

Kanistr 1l, 5l, 10l a 30l

#### SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, suchém, dobře větraném místě při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby. Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je nepoužitelné, je třeba však před aplikací provést zkoušku účinnosti.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

WRC 82 naneste štětcem, válečkem nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením v požadované tloušťce.

Díky krémové konzistenci drží i na svislých plochách a stropu bez toho, že by stékal nebo skapával z povrchu. Obvykle stačí nanést WRC 82 v jedné vrstvě. U kvalitního hladkého betonového povrchu v množství 200 g/m<sup>2</sup>, u savějších povrchů je možné zvýšit aplikační množství až na 400 g/m<sup>2</sup>.

Podle poréznosti ošetřovaného materiálu se WRC 82 zhruba za ½ až 1 hodinu nasákne dovnitř a mléčně bílá krémová vrstva zmizí beze zbytku z povrchu.

#### SPOTŘEBA:

V závislosti na savosti povrchu 200 až 400 g / m<sup>2</sup> (přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu).

#### HYGIENA A BEZPEČNOST:

**Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008.**

**Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.**

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem.

S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

#### DŮLEŽITÉ:

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

**Vyrobeno v Německu Made in Germany**



**Výhradní zastoupení v ČR a SR : BIOTEC a. s.,** Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK  
telefon : +420 494 381 105, mob : +420 603 243 428, e-mail : [biotec@biotec.cz](mailto:biotec@biotec.cz), www stránky : [www.biotec.cz](http://www.biotec.cz)

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo