



SCALPINOX D

**Čisticí prostředek pro hliník a anodicky pasivovaný hliník (elox).
Velmi účinný odmašťovací prostředek, pasivuje a fosfatuje povrch.**

POPIS :

SCALPINOX D je přípravek nejvíce používaný pro odstranění atmosférických nečistot z eloxovaných povrchů. Kromě toho ho lze použít pro odmaštění a odstranění rzi z kovových povrchů.

VÝHODY :

- nenarušuje eloxované povrchy
- nepoškozuje sklo ani pryžové díly
- působí velmi rychle
- bez charakteristického zápachu
- lze ho použít rozprašováním i ponořením dílů

VLASTNOSTI :

- přípravek je ve vodní fázi
- pH = 1
- bezbarvá kapalina
- hustota při 20°C = 1,20 g/cm³
- chraňte před mrazem (i když po rozmrznutí přípravek lze znovu použít)
- přípravek je nehořlavý

Spotřeba : 150-200 g / m²

BALENÍ :

v 5 a 25 kg PE kanystrech

SKLADOVÁNÍ :

1 rok v originálním obalu. SCALPINOX D skladujte v chladné místnosti, mimo dosah zdrojů tepla.

NÁVOD K POUŽITÍ :

1. ředění : SCALPINOX D, pokud má být použit pro čištění hliníku ponořením dílů, má být zředěn na 50% (fosfatuje povrch).

2. doporučené nanášení : štětcem, válečkem, kartáčem s nylonovými (syntetickými) vlákny, bezvzduchovým rozprašováním přípravku.

3. způsob použití : přípravek před použitím důkladně promíchejte, naneste na povrch a nechte působit. Poté opláchněte studenou tlakovou vodou. V případě potřeby uvedený postup zopakujte.

4. doba působení : 5 až 20 minut, dle charakteru povrchu a nečistot.

5. podmínky, při kterých lze přípravek použít : mezi 5°C a 50°C. Přesto doporučujeme vyhnout se teplotním extrémům při nanášení – může to výrazně ovlivnit účinnost přípravku.

Čištění náradí : okamžitě po ukončení práce, čistou vodou.

HYGIENA A BEZPEČNOST :

SCALPINOX D obsahuje kyselinu fosforečnou. Proto noste ochranné rukavice a brýle, zamezte kontaktu kůže a očí s přípravkem. Dojde-li k nehodě, zasažená místa důkladně umyjte čistou vodou.

DŮLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s. , Náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE