



SCALPROTEC WA67

Antigrffiti ochrana na bázi ochranného, opakovaně obnovitelného filmu z rostlinného vosku. Vzhled matný.

POPIS :

Antigrffiti ochrana na bázi ochranného, opakovaně obnovitelného filmu z rostlinného vosku. Vzhled matný.

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :

SCALPROTEC WA67 je vhodný pro použití na jakémkoliv podkladu vyjma kovů neopatřených antikoročním nátěrem.

VÝHODY :

- velmi jednoduchá aplikace
- bez organických rozpouštědel
- nemá prodyšnost podkladu
- mikroporézní, vodoodpudivý, bezbarvý film
- nehořlavý
- lze ho rozprašovat
- odolný vůči UV, aťsem nežloutne
- hydrofobizuje podklad přitom nemá jeho povodní vzhled
- uzpůsobený pro použití jak v interiéru tak v exteriéru
- odstraní graffiti horkou tlakovou vodou (90°C)

VLASTNOSTI :

- vodní emulze rostlinných vosků mléčného vzhledu
- PH : 9
- hustota při 20°C 1 g / cm³
- bod vzniku : nehořlavý
- chrání před mrazem

Spotřeba : dle povrchu, 150 až 200g/m² celkem pro obě vrstvy
Teplota, při které dochází k tvorbě ochranného filmu je 5°C, při nižších teplotách přípravek nepoužívat

HYGIENA A BEZPEČNOST:

SCALPROTEC WA67 nijak neohrožuje zdraví lidí, kteří s přípravkem pracují. Přesto doporučujeme chránit oči a kůže při kontaktu s přípravkem. Dojde-li k potřísnění kůže i zasažení očí, zasažená místa okamžitě opláchněteistou vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ :

Před použitím výrobek dobře protřepte. Nátěr nanášejte na očištěný suchý podklad v dobrém technickém stavu, při teplotách podkladu mezi + 5°C až + 25°C.

Nátěr nanášejte malými skouškami, válečkem nebo stříkáčkovými pistolemi, ve dvou vrstvách- doporučujeme vrstvy vzájemně křížit. Vrstvy naneste opakovaně po sobě v rozmezí 2 hodin (jakmile je první vrstva suchá). Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem ochranného filmu. Místa, kde nátěr stéká z povrchu nebo kde je ochranná vrstva příliš silná, zarovnejte štětkou nebo válečkem. Tento úkon nebude mít za následek vznik bublin ani po úplném uschnutí.

Poznámka : pro co nej přesnější odhad spotřeby přípravku je účelné odzkoušet přípravek na malé části povrchu, který se chystáte ošetřit.

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDNÝCH GRAFFITI :

Buďte horkou tlakovou vodou (90°C, 90 bar) bez použití odstraňovačů graffiti nebo přípravkem SCALP ANTI-GRAFFITI 49 a následným omytím studenou tlakovou vodou. V obou případech společně s graffiti se odstraní i 1 vrstva ochranného nátěru. Pro zaručení spolehlivé anti-graffiti ochrany je třeba tuto vrstvu znovu nanést.

SKLADOVÁNÍ :

Výrobek lze skladovat ve vnitřních, vyvětrávaných místnostech 1 rok v původním obalu. **Chráníte před mrazem.**

BALENÍ :

Výrobek je dodáván v plastových nádobách pro jednorázové použití, o obsahu 5 kg a 20 kg

NÁVODY :

Válek volte dle hrubosti podkladu jako u klasických fasádních barev. Použité nářadí umyjte po práci důkladně horkou vodou.

DOLEŽITÉ

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

Výhradní zastoupení v ČR : BIOTEC a. s. , náměstí 47, 517 24 BOROHRÁDEK
telefon : +420 494 381105, fax : +420 494 381093, e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

Vyrábí : SCALP S.A., 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE